

제품 기술 자료

우레탄 상도 (반광, 무광) : UAD\_\_\_\_, UAC\_\_\_\_

1. 개요

- 가. 계통 - 알키드 수지계 주재+포리 이소시아네이트계 경화제의 2액형 상도 도료
- 나. 특징 - 소광성, 건조성, 표면 감촉
- 다. 용도 - 목재 가구 및 악기용에 대한 마감용 도료

2. 도료 특성

항 목	특 성
도료 색상	2액형, 무색투명
점도(KU, 25℃)	80 ~ 83
비중 (25℃)	0.97 ~ 1.01
불휘발분(%)	40 ~ 43
저장기간(냉암소)	12 개월

3. 도장 사양

- 가. 소지 처리 - 고르고 평활하게 연마해 주십시오.
- 나. 도장 조건 - 10℃ 이상, 상대 습도 75% 이하
- 다. 도료 혼합
  - 경화제 : 우레탄 경화제(GUH-001-T)
  - 희석제 : 우레탄 신나(GUT-020, GUT-021)
  - 추천 혼합 비율(무게비)=주재: 경화제: 신나 = 3 : 1 : 1~2
- 라. 가사 시간 - 2시간
- 마. 도장 방법 - 스프레이
  - 1회 도포량 : 75-100 $\mu$ m
- 바. 건조 방법 - 소부 온도 40-45℃에서 8시간 이상
- 아. 적당한하도 - 포리락 중도, 우레탄 칼라, 우레탄 샌딩 실라

4. 주의 사항

- 가. 소광제 침강의 우려가 있으므로 충분히 혼합한 다음 사용 바람.
- 나. 건조 시간이 적을 경우 내 스크레치성이 나빠지므로 주의 바람.

작성일: 2013년 03월

본 자료는 실험실에서 이론과 경험을 바탕으로 작성된 것이므로 법적 대응 및 보증자료로 사용할 수 없으며 당사의 지속적인 품질개선에 따라 예고 없이 변경될 수 있습니다.  
 제품안전에 관한 사항은 MSDS(물질안전보건자료) 참조하시기 바랍니다.