

우레탄 샌딩실라 #1600 : USC0033

1. 개요

- 가. 계통 - 2액형 폴리우레탄 수지계 중도 도료
- 나. 특징 - 퍼짐성 및 살오름성 우수
- 연마성 및 부착력 우수
- 다. 용도 - 가구 및 악기의 중, 하도용 도료

2. 도료 특성

항 목	특 성
도료 색상	2액형, 반투명
점도(KU, 25℃)	70 ~ 75
비중 (25℃)	1.00 ~ 1.10
불휘발분(%)	52 ~ 55
저장기간(냉암소)	12 개월

3. 도장 사양

- 가. 소지 처리 - 고르고 평활하게 연마해 주십시오
- 나. 도장 조건 - 10℃ 이상, 상대 습도 75% 이하
- 다. 도료 혼합 - 경화제 : 우레탄 경화제(GUH-001-TQR)
- 희석제 : 우레탄 신나(GUT-020)
- 추천 비율(무게비)= 주재 : 경화제 : 신나 = 3 : 1 : 1.5~2
- 라. 가사 시간 - 2시간
- 마. 도장 방법 - 스프레이 도장
- 약 60분 간격으로 3~6회 도장
- 1회 도포량 : 100-125 μ m
- 바. 건조 방법 - 소부 온도 40~45℃에서 5시간 이상 건조
- 사. 적당한상도 - 우레탄 갈라, 우레탄 상도, 포리탄 + 우레탄

4. 주의 사항

- 가. 사용 전에 충분히 흔들어준 후 사용 바랍니다.
- 나. 경화제는 수분과 접촉하면 반응을 일으키므로 특별한 주의를 바랍니다.
- 다. 1회 도포량이 과다할 경우 기포 발생의 우려가 있으므로 주의 바랍니다.

작성일: 2013년 03월

본 자료는 실험실에서 이론과 경험을 바탕으로 작성된 것이므로 법적 대응 및 보증자료로 사용할 수 없으며 당사의 지속적인 품질개선에 따라 예고 없이 변경될 수 있습니다.
 제품안전에 관한 사항은 MSDS(물질안전보건자료) 참조하시기 바랍니다.