

우레탄 투명 칼라 각색 : UBB____, UBD____

1. 개요

- 가. 계통 - 2액형 폴리우레탄 수지계 상도 도료
- 나. 특징 - 칼라 질감 및 투명성이 우수
 - 건조와 부착력이 우수한 염료형 도료
- 다. 용도 - 목재 가구 및 악기용 칼라 도료

2. 도료 특성

항 목	특 성
도료 색상	2액형, 각색
점도(F#4, 25℃)	25 sec 이하
비중 (25℃)	0.97 ~ 1.01
불휘발분(%)	20 ~ 25
저장기간(냉압소)	12 개월

3. 도장 사양

- 가. 소지 처리 - 고르고 평활하게 연마해 주십시오.
- 나. 도장 조건 - 10℃ 이상, 상대 습도 75% 이하
- 다. 도료 혼합 - 경화제 : 우레탄 경화제(GUH-001-T, TQR)
 - 희석제 : 우레탄 신나(GUT-020, GUT-021)

코드 번호	배합 비율 (주제 : 경화제 : 신나)
UBB~	2 : 1 : 1
UBD~	4 : 1 : 2

- 라. 가사 시간 - 2~3시간
- 마. 도장 방법 - 스프레이 도장
- 바. 건조 방법 - 상온(25℃ 기준)에서 2~3시간 건조
- 사. 적당한상도 - 우레탄 상도 투명, 폴리탄 +우레탄 상도 투명
- 아. 적당한하도 - 폴리락 중도, 우레탄 칼라, 우레탄 샌딩 실라

4. 주의 사항

- 가. 도료는 사용 전에 충분히 흔들어 준 후 사용 바랍니다.
- 나. 칼라 도막이 완전 경화된 경우 상도와 부착력에 문제를 발생시킬 수 있으므로 #600~#800 연마지로 가볍게 연마 후 상도 도장을 하여 주십시오.

작성일: 2013년 03월

* 본 자료는 실험실에서 이론과 경험을 바탕으로 작성된 것이므로 법적 대응 및 보증자료로 사용할 수 없으며 당사의 지속적인 품질개선에 따라 예고 없이 변경될 수 있습니다.
 * 제품안전에 관한 사항은 MSDS(물질안전보건자료) 참조하시기 바랍니다.