

포리락 페이스트 흑색 GPS-295 : Z000087

1. 개요

- 가. 계통 - 3액형 불포화 포리에스테르 수지계 도료
- 나. 특징 - 고농도, 은페력, 흑색도 우수
- 다. 용도 - 불포화 포리에스테르계 도료(포리락 투명)와 혼합 사용

2. 도료 특성

항 목	특 성
외 관	3액형, 흑색
점도(KU, 25℃)	Paste
비중 (25℃)	1.10 ~ 1.20
불휘발분(%)	85 ~ 90
저장기간(냉암소)	6 개월

3. 도장 사양

- 가. 소지 처리 - 이물질 제거, 부착에 영향이 없도록 연마해 주십시오.
- 나. 도장 조건 - 10℃ 이상, 상대 습도 75% 이하
- 다. 도료 혼합 - 포리락 투명: 포리 페이스트 흑색= 100: 8~12
- 라. 적당한 하도 - 포리 샤훼샤 흑색, 우레탄 로즈실라

4. 주의 사항

- 가. 본 도료와 혼합하여 사용하는 포리락 투명의 도장 사양에 따른다.
- 나. 생산 일자가 오래된 도료는 안료 침강의 우려가 있으므로 사용 전에 상층부와 하층부를 균일하게 섞어준 다음 사용하여 주십시오.
- 다. 도료는 냉암소에서 보관하여 주십시오.

작성일: 2013년 03월

* 본 자료는 실험실에서 이론과 경험을 바탕으로 작성된 것이므로 법적 대응 및 보증자료로 사용할 수 없으며 당사의 지속적인 품질개선에 따라 예고 없이 변경될 수 있습니다.
 * 제품안전에 관한 사항은 MSDS(물질안전보건자료) 참조하시기 바랍니다.