

우드락 필라 #SA : FBM0003

1. 개요

- 가. 계통 - 목재의 하도에 사용되는 눈메꿈용 도료
- 나. 특징 - 눈메꿈, 작업성이 좋고 건조가 빠름
- 다. 용도 - 가구 및 악기류의 목재 눈메꿈용 도료

2. 도료 특성

항 목	특 성
도료 색상	무색
점도(KU, 25℃)	130 ~ 140
비중 (25℃)	1.25 ~ 1.35
불휘발분(%)	60 ~ 65
저장기간(냉암소)	6 개월

3. 도장 사양

- 가. 소지 처리 - 목재 표면의 수분, 먼지 등의 오염 물질을 완전히 제거하고 건조 시켜 주십시오.
- 나. 도장 조건 - 10℃ 이상, 상대 습도 75% 이하
- 다. 도료 혼합 - 칼라 : 와이핑 스테인과 일정 비율로 혼합하여 사용
 - 희석제 : 우드락 필라 신나(TOA0041)
 - 추천 희석 비율 : 50-80%
- 라. 도장 방법 - 붓 도장 후 형질으로 문지름
- 마. 건조 방법 - 상온에서(25℃ 기준) 30-60분 건조
- 바. 적당한상도 - 우레탄 로즈실라, 우레탄 우드 실라, 우레탄 샌딩 실라

4. 주의 사항

- 가. 본 제품은 색상이 없기 때문에 와이핑 스테인, 우레탄 스테인 혹은 모노칼라와 혼합하여 사용하십시오.
- 나. 신나 희석 비율은 스테인 칼라를 투입하지 않을 경우이므로 스테인 칼라를 투입할 경우 작업성에 적정하게 조정하여 사용하시기 바랍니다.
- 다. 목재의 눈메 속으로 필라가 들어가야 하므로 일반 와이핑 스테인 작업에 비해서는 강한 힘으로 문질러서 작업하여 주시기 바랍니다.
- 라. 목재의 섬유질 틈이 크고 흡착이 심한 소지 면에는 2액형으로 사용하면 효과적입니다.(추천 혼합 비율 ⇒ 원액 :우레탄 경화제 = 10 : 1)

본 자료는 실험실에서 이론과 경험을 바탕으로 작성된 것이므로 법적 대응 및 보증자료로 사용할 수 없으며 당사의 지속적인 품질개선에 따라 예고 없이 변경될 수 있습니다.
 제품안전에 관한 사항은 MSDS(물질안전보건자료) 참조하시기 바랍니다.

제품 기술 자료

마. 도료 제조일이 오래된 경우는 비중이 높기 때문에 사용 전에 고르게 섞이도록 충분히 흔들어 준 다음 사용하시기 바랍니다.

작성일: 2013년 03월

본 자료는 실험실에서 이론과 경험을 바탕으로 작성된 것이므로 법적 대응 및 보증자료로 사용할 수 없으며 당사의 지속적인 품질개선에 따라 예고 없이 변경될 수 있습니다.
제품안전에 관한 사항은 MSDS(물질안전보건자료) 참조하시기 바랍니다.