제품 기술 자료

우레크릴 투명 (반광, 무광) : AAE____

1. 개요

가. 계통 - 2액형 아크릴 수지계 상도 도료
나. 특징 - 접착성, 선명성, 내후성, 건조성
다. 용도 - 고급 목재 가구류 및 기타 특수 소지의 상도용

2. 도료 특성

항 목	특 성
도료 색상	유광: 무색 투명 반/무광: 반투명 액체
점도(KU, 25℃)	65 ~ 68
비중 (25℃)	0.95 ~ 0.98
불휘발분(%)	38 ~ 40
저장기간(냉암소)	12 개월

3. 도장 사양

가. 소지 처리 - 고르고 평활하게 연마해 주십시오
나. 도장 조건 - 5℃ 이상, 상대 습도 75% 이하
다. 도료 혼합 - 경화제: 우레탄 무황변 경화제 (GNH-002-DN-1)
- 희석제 : 우레탄 신나
- 추천 혼합 비율(무게비) = 주제 : 경화제 : 신나
= 5 : 1 : 2 ~ 2.5
라. 가사 시간 - 3-4시간(상온)
마. 도장 방법 - 스프레이/붓 도장
- 약 1-2시간 간격으로 1-2회 도장
- 1회 도포량 : 75-100㎛
바. 건조 방법 - 상온에서 8시간 이상 건조, 50℃에서 2시간 이상 건조
사. 적당한 하도 - 우레탄 무황변 샌딩 실라

4. 주의 사항

가. 1회 도장에 너무 두껍게 도장 하면 내부건조가 느려지므로 두터운 도막을 원하는 경우는 2회씩 나누어 도장하고, 건조 시간을 늘려 주십시오.
나. 실내 도장 시 에는 환기를 충분히 하십시오.
다. 경화제는 냉암소 (20℃)에서 화기의 접근이 없는 곳에서 보관하십시오.

작성일: 2013년 03월

☞ 본 자료는 실험실에서 이론과 경험을 바탕으로 작성된 것이므로 법적 대응 및 보증자료로 사용할 수 없으며 당사의 지속적인 품질개선에 따라 예고 없이 변경될 수 있습니다.
☞ 제품안전에 관한 사항은 MSDS(물질안전보건자료) 참조하시기 바랍니다.